

# PETRO LIQ



Linka miedziana / Copper coil / Kupferlitze / Медный тросик



- przeznaczony do dozowania paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związkę tlenową do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów) z dystrybutorów paliw do zbiorników pojazdów samochodowych, z wyłączeniem gazów płynnych (LPG)
- temp. pracy: od -40°C do +55°C • warstwa wew.: gumowa, NBR/PCV, czarna, gładka, odporna na paliwa • wzmacnienie: tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane • warstwa zew.: gumowa, CR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na: paliwa, ścieranie i czynniki atmosferyczne • zachowuje wysoką elastyczność w dodatnich i ujemnych temperaturach • rezystancja: max  $1 \times 10^6 \Omega/m$  • **możemy dostarczyć w postaci gotowych przewodów**

*• assigned to dispensing of petroleum fuels with content of aromatic hydrocarbons up to 50 %, including bioethanol (fuel containing oxygen compounds up to 15 %) and biodiesel fuel (80 % of diesel oil and 20 % of biocomponents - esters) from the fuel distributors to cars tanks, excluding liquid petroleum gases (LPG) • working temp.: from -40°C up to +55°C • tube: NBR/PVC, black, smooth, resistant to fuel • reinforcement: textile, wrapped, and two crossed copper coils • cover: CR, black with cloth impression, resistant to fuel, abrasion and atmospheric factors • maintains high flexibility in positive and negative temperatures • electric resistance: max  $1 \times 10^6 \Omega/m$  • We can supply these hoses as ready hose assemblies*

*• vorgesehen für Dosierung von Erdölbrennstoffen bis 50% an aromatischen Kohlenwaserstoffen, einschließlich Bioethanol (Brennstoff mit Gehalt an Sauerstoffverbindungen bis max 15 %) und Biodieselbrennstoff (80 % an Treiböl und 20 % an Biokomponenten - Ester) aus den Tanksäulen in Wagenkraftstoffbehälter mit dem Ausschluß von Flüssigkeiten (LPG) • Betriebstemperatur: von -40°C bis +55°C • Seele: NBR/PVC, schwarz, glatt, beständig gegen Brennstoffe • Verstärkung: textil, umwickelt, und zwei gekreuzte Kupferlitzen • Decke: CR, schwarz, mit Gewebeabdruck, beständig gegen: Brennstoffe, atmosphärische Faktoren und Abrieb • Er bewahrt die hohe Elastizität in positiven und negativen Temperaturen • Resistenz: max  $1 \times 10^6 \Omega/m$  • Wir können in Gestalt von fertigen Leitungen zu liefern*

*• предназначенный к дозированию топлив произведенных из нефти с содержанием ароматических углеводородов до 50%, а также биоэтанола (топлива содержащего кислородные соединения до 15%), биодизельного топлива (80% дизельного топлива и 20% биокомпонентов - эфиры) из бензоколонок до топливных баков автомобилей, с исключением текучих газов (LPG) • рабочая температура от -40°C до +55°C • внутренний слой: NBR/ПВХ, гладкий, топливостойкий • усиление: текстильное обмотанное, два скрещенных медных тросика • наружный слой: резиновый, CR, чёрный, с оттиском ткани, топливостойкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и к истиранию • электрическое сопротивление: макс.  $10^6 \Omega/m$  • существует возможность покупки шлангов с фитингами*

## Dane techniczne / Technical data / Technische Daten / Технические данные:

mm / мм	mm / мм	MPa / МПа	MPa / МПа	m / м	max. m / макс. м
16,0	26,0	1,6	4,8	100,0	40
19,0	31,0	1,6	4,8	125,0	40
20,0	32,0	1,6	4,8	125,0	40
25,0	37,0	1,6	4,8	150,0	40
31,5	43,5	1,6	4,8	175,0	40
38,0	53,0	1,6	4,8	225,0	20
40,0	55,0	1,6	4,8	225,0	20
50,0	65,0	1,6	4,8	275,0	20

**PN-EN 1360  
PN-EN ISO 1307**